

ГУДЛАЙН® ЭП-21 (ЭПОКОР)

Грунтовка двухупаковочная на основе эпоксидной смолы
и отвердителя аминного типа
ТУ 2257-002-23394220-2004



Назначение	Для обеспыливания и укрепления бетонных полов.
Особенности	Обеспечивает устойчивость к износу, полное отсутствие пыли (для особо чистых производственных помещений). Обладает умеренной стойкостью к химическим воздействиям, водонепроницаемостью и масло- и бензостойкостью.
Применение	Как самостоятельное покрытие или как грунтовка при устройстве наливных полов в помещениях промышленных и общественных зданий, пищеблоках, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности медицинских учреждениях, объектов железнодорожного транспорта, подсобных помещениях жилых зданий, с умеренной нагрузкой на пол.

Основные характеристики

Цвет	Бесцветная или различных цветов по согласованию с заказчиком.
Внешний вид	Степень блеска не нормируется
Разбавитель	646, Р-4, ксилол
Массовая доля нелетучих веществ	Не более 5%
Жизнеспособность	40 мин при +20 °С
Теоретический расход	300-500 г/м ² в зависимости от впитывающей способности бетона

Рекомендации по нанесению

Новый бетон: после укладки бетонного основания должно пройти не менее 28 суток (содержание влаги в бетоне не должно превышать 5% по весу). Бетонное основание должно быть свободно от цементного молочка, грязи и жировых загрязнений, тщательно обеспылено промышленным пылесосом.

Ремонтное окрашивание: непрочно держащиеся старые покрытия должны быть удалены. Поверхность бетона обеспылить, обезжирить растворителем, крупные дефекты зашпаклевать.

Тщательно перемешать основу грунтовки и смешать с отвердителем в соотношении указанном в паспорте качества, выдержать 15-20 минут. При необходимости разбавить до рабочей вязкости.

Окраску производить при температуре от +10°C до +25°C и влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Безвоздушное распыление	Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38-0,53мм (0,015"-0,021"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 40-70 с.
Кисть, валик	Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30-65 с.

Рекомендуется 1 слой.

Время сушки 24 часа при 20°C до степени 3 (разрешены пешеходные нагрузки).

7-10 суток до начала эксплуатации.

Хранение

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от -40°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Эксплуатация покрытия

Используется при температуре от -30°C до +60°C, внутри производственных, общественных и бытовых помещений.



ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15;
e-mail: office@fmp.ru; http://www.vmp-holding.ru
Москва, тел./факс: (495) 955-12-64; 955-12-63; e-mail: svx@fmp.ru
Представительства ЗАО НПХ ВМП в других регионах – на http://www.vmp-holding.ru